

## **PARAT** Vintage LHD 190® Zweischichtparkett nach EN 13489

Ein Boden, der Ihrer persönlichen Individualität Ausdruck verleiht. Mit vielen verschiedenen Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft, produziert mit bauaufsichtlicher Zulassung auf höchstem europäischen Niveau. PARAT Vintage LHD 190 bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten im Parkettdesign, natürlichen Farbtönen in geölter Oberfläche für den repräsentativen Wohnbereich bis in den anspruchsvollen Objektbereich. Diese eindrucksvolle und sehr charakteristische Landhausdielen hat neben der dezenten V-Fuge eine gebürstete und geölte Oberfläche. Der Einsatz einer Edelholznutzschicht schont Ressourcen und die Zweischichtverleimung schafft Stabilität und prädestiniert das Produkt für die Verlegung auf modernen Fußbodenheizsystemen. PARAT Vintage LHD 190 wird mit einem PARAT System vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt.

**Holzarten:** Eiche Rustikal

**Abmessungen:** 14 x 190 x 1900 mm

**Profil:** DropDown oder Nut/Feder

**Nutzschicht:** ca. 3 mm

**Gegenzug:** Nadelholz

**Paketinhalt:** 2,888 m<sup>2</sup>

**Oberflächen:** geölt, weiß, gebürstet

## **Sortierungen:**

Die Sortierung spiegelt ein abwechslungsreiches und sehr unikates Bild der Eiche mit Struktur- und Farbunterschieden wieder. Neben gesunden und gekitteten Ästen bringen gerade die farbigen Oberflächen eine gleichmäßige Gesamterscheinung.

**Für alle Parkettarten und Holzfußböden gilt, dass die Sortierung vorab vereinbart werden muss.**

Da Holz ein Naturstoff ist, kann es Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die Parkettelemente sind vor der Verlegung auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Als Naturprodukt reagiert Holz auf Tageslicht, in dem es sich im Laufe der Zeit verfärbt und seine Grundfarbe, je nach Holzart, verstärkt oder an Intensität verliert. Diese Reaktion kann besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung durch das Abdecken mit Teppichen und Möbeln deutlich sichtbar sein und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

## **Verlegung:**

PARAT Vintage LHD 190 wird vorrangig und generell auf Fußbodenheizsystemen vollflächig mit einem PARAT-System nach derzeitigen Regeln des Fachs im Einklang mit der DIN 18356 verklebt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/ E 1 / OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM- Messung zu ermitteln:

Zementestrich: bis 2% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8 % CM

Anhydritestrich: bis 0,5 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3 % CM

## **Verlegung auf Fußbodenheizung:**

PARAT Vintage LHD 190 hat einen geringen Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,101 m<sup>2</sup> K/W und ist daher für FBH bestens geeignet. Die Verlegung von PARAT Vintage LHD 190 auf Niedrigtemperatur-Heizsystemen ist für eine maximale Estrichoberflächentemperatur von 29 Grad gestattet. Die Freigabe setzt den Einbau von Altvater-Sicherheitsplomben oder vorzugsweise einer FIDEBOX voraus.

## **Produktspezifischer Hinweis:**

Feine, kleine mikroskopische Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermäßiger Windbelastung oder gestörter Wachstumsverhältnisse, aber auch bei der Fällung und Trocknung, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima und daraus resultierenden Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach der Verlegung des Parkett, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sichtbar oder auch spürbar. Solange keine störenden Überzähne / Höhendifferenzen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und kein Weißbruch in der Versiegelung entsteht, handelt es sich nicht um einen Mangel, da keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Bei Bedarf können diese Risse mit einem farblich passenden Parkettwachs fachgerecht verschlossen werden.

## **Pflegehinweise:**

Die notwendige Erstpflege sowie die Unterhaltspflege erfolgt mit Original Natural-Pflegeprodukten. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen.

## **Klimahinweise vor, während und nach der Verlegung:**

Ihr Parkettboden PARAT Vintage LHD 190 wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 7 % (+/-2 %) geliefert. Die Raumtemperatur sollte stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60 %. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klimaschwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften, eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand: 04/2020\_ro